

# Biocalce® Fondo Fino



Fondo intermedio uniformante minerale eco-compatibile a base di grassello selezionato di pura calce CL 90-S conforme alla norma EN 459-1, ideale nel GreenBuilding e nel Restauro Storico. Antibatterico e antimuffa naturale. Contiene solo materie prime di origine rigorosamente naturale.

Omogeneizza l'aspetto materico di fondi minerali prima dell'applicazione di cicli decorativi alla calce; il grassello di calce garantisce interventi conservativi nel rispetto delle strutture esistenti e dei materiali originari.



## Plus Prodotto

- Poroso e traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo tonalità costante alla successiva decorazione pittorica
- Non varia l'aspetto materico delle superfici

## GreenBuilding Rating

Elementi Naturali di Biocalce Fondo Fino			
	Puro Grassello di Calce CL 90	Olio di Pino	Fino di Puro Marmo Bianco di Carrara

## Benefici GreenBuilding




I primi dati forniti dai laboratori della Commissione Europea confermano che gli intonaci Kerakoll della linea BIO *respirano e migliorano la qualità dell'aria indoor* a beneficio della salute degli abitanti degli edifici. Diluiscono velocemente le concentrazioni degli inquinanti e l'eccesso di umidità per garantire l'equilibrio igrometrico dell'aria e sono più efficienti di quelli a base cemento nel facilitare la diffusione verso l'esterno, attraverso i muri, delle sostanze chimiche.

La linea Bio di Kerakoll garantisce ambienti sani e ad alto comfort abitativo.

### DATI - JRC - Ispra

CO <sub>2</sub>	- 62%	in 7 h
Limonene	- 30%	in 6 h
Toluene	- 90%	in 7 h
H <sub>2</sub> O (intonaco calce NHL)	- 50%	in 24 h
H <sub>2</sub> O (intonaco cemento)	- 50%	in 67 h



## Campi d'applicazione

### **Destinazione d'uso**

Biocalce® Fondo Fino è idoneo per uniformare gli assorbimenti mantenendo l'aspetto materico delle superfici di intonaci nuovi stagionati sani e compatti. Idoneo su superfici con presenza di rappezzati o parziali ripristini eseguiti con materiali con porosità e assorbimenti differenziati per garantire una maturazione uniforme e una tonalità costante ai successivi cicli decorativi traspiranti alla calce.

Biocalce® Fondo Fino è particolarmente adatto per ottenere decorazioni di alto pregio estetico nell'Edilizia del Benessere®, dove l'origine rigorosamente naturale dei suoi ingredienti assicura il rispetto dei parametri fondamentali di traspirabilità e permeabilità al vapore acqueo.

## Indicazioni d'uso

### **Preparazione dei supporti**

Il fondo deve essere pulito con mezzi appropriati per renderlo privo di parti friabili, di polvere e muffe. Rappezzati nuovi d'intonaco devono essere lasciati stagionare.

Su superfici con presenza di pitture o rivestimenti decorativi parzialmente degradati, asportare totalmente le parti friabili e non aderenti al supporto.

Il supporto deve essere asciutto al momento dell'applicazione.

### **Preparazione**

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

Usare il prodotto puro o diluito con acqua pulita in funzione del grado di porosità e assorbimento del supporto fino ad un massimo del 20% in volume.

### **Applicazione**

Applicare una o più mani con pennellessa e/o rullo di lana a seconda della tipologia dei prospetti e del supporto.

Sovrapplicare il ciclo alla calce dopo 12 ore.

Biocalce® Fondo Fino va applicato con temperature comprese tra +8 °C ed i +30 °C e con umidità relativa inferiore all'80%. Teme il gelo.

### **Pulizia**

Biocalce® Fondo Fino è un prodotto naturale, la pulizia degli attrezzi si effettua con sola acqua prima dell'indurimento del prodotto.

## Voce di capitolato

*Biocalce® Fondo Fino è un fondo intermedio uniformante a base di grassello di calce selezionato CL 90-5, olio di pino, cariche silicatiche, miche e caolini, specifico per omogeneizzare l'aspetto materico di fondi prima dell'applicazione dei cicli decorativi alla calce.*

*Biocalce® Fondo Fino potrà essere diluito con aggiunta di acqua pulita in funzione del grado di porosità e di assorbimento del supporto fino ad un massimo del 20% in volume.*

*Specifico anche per fondi disomogenei nell'Edilizia del Benessere® e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.*

*Resa Biocalce® Fondo Fino: 0,25 l /m<sup>2</sup> per singola mano.*

## Altre indicazioni

Le successive decorazioni vanno eseguite ad indurimento totale di Biocalce® Fondo Fino e comunque non prima delle 12 ore dall'ultimazione dell'applicazione.  
Dopo l'applicazione verificare la totale copertura sul supporto murario. In presenza di residue trasparenze ripetere l'applicazione con una seconda mano.

## Dati tecnici Secondo Sistema di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido bianco
Conservazione	≈ 6 mesi nella confezione originale
Avvertenze	teme il gelo
Confezione	secchi 14 ℓ
Temperature limite di applicazione	da +8 °C a +30 °C
pH al confezionamento	≈ 12
Valore limite di U.R.	≤ 80%
Massa volumica (peso specifico)	≈ 1,5 kg/ℓ
Secco 105	≈ 63%
Essiccazione completa a +23 °C e 80% UR	72 h
Resa	≈ 0,25 ℓ/m <sup>2</sup> per singola mano

*Rilevazione dati a +20 ± 2 °C di temperatura, 65 ± 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.*

## Avvertenze

- **Prodotto per uso professionale**
- operare a temperature comprese tra +8 °C e +30 °C
- verificare che il supporto non sia gelato
- non applicare con forte vento, sole battente, pioggia o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
- proteggere dalla pioggia battente fino alla completa silicatizzazione (fuori pioggia 72 ore a 23 °C continui e con umidità inferiore a 80%)
- non applicare su superfici sporche e incoerenti
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Le presenti informazioni sono aggiornate ad Agosto 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)  
KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito.  
La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll  
Quality  
System

ISO 9001  
CERTIFIED

**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

Kerakoll S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)