Costruzioni

Denibond 10-631

Resina epossidica a bassa viscosità

Indicazioni generali

Descrizione	Denibond 10-631 è un prodotto termoindurente a bassa viscosità a base di resina epossidica reticolata con indurente specifico.
Campi di impiego	Denipound 0135 si impiega per la produzione di rivestimenti protettivi tenaci e chimicamente resistenti, ad alto solido, nel settore ingegneria civile. Adatto per la saldatura delle microfratture, il sistema Denibond offre, oltre a durezza e flessibilità, migliori resistenze chimiche e ai solventi e particolare brillantezza dopo la lucidatura, con effetto bagnato.

Caratteristiche

Descrizione	resina epossidica bicomponente, liquido viscoso
Confezioni	Denibond 10-600 Base, parte A - kg 1000, 220 e 20 Denibond 10-031, parte B - kg 200 e 20
Colore	trasparente lucido
Densità	ca. 1,1 kg/L
Conservazione	nei recipienti originali e protetti dal gelo è conservabile per almeno 1 anno tra +5°C e +25°C.

Dati tecnici

Rapporto di miscelazione	comp. A : comp. B - 100 : 45 in volume
Tempo di vita utile	ca. 45 minuti a +20°C. Si consiglia di miscelare le due componenti A e B subito prima dell'utilizzo del prodotto.
Ritiro	nullo
Viscosità Brookfield	400/500 mPa.s a +25°C
Durezza a matita	F/H
Aderenza	buona con graniglie naturali

Costruzioni

Norme di sicurezza

Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

Sika Italia S.p.A
Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119
Stabilimento di Como:
Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =
Sede Certificata: Stabilimento di Como AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 14001:2004 =