Costruzioni

Sika® Grout Aggregato

Inerte siliceo sferoidale naturale

Indicazioni generali

Descrizione	Inerte siliceo.
Campi d'impiego	Aggregato aggiuntivo per malte cementizie espansive tipo Sika® Grout 312A, Sika® Grout 212, Sika® MonoTop® 632.
Vantaggi	■ riduzione del calore di idratazione della malta cementizia e quindi del fenomeno fessurativo.

Caratteristiche

Descrizione	Inerte siliceo sferoidale.
Confezione	sacchi da kg 25
Durata di stoccaggio	Illimitata.
Colore	naturale bianco-grigio.
Forma grani	Sferoidali naturali.

Dati tecnici

Densità apparente	1,5 kg/dm^3
Densità assoluta	2,65 kg/dm^3
Temperatura minima d'applicazione ed indurimento	Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto cementizio.
Perdita al fuoco	0,60%
Durezza	7 scala Mohs.
Punto di fusione	1450°C
pH	7
Perdita in peso	Max 2% dopo immersione in HCl al 20% per 1 ora.
Granulometria	6 - 10 mm
Proprietà meccaniche	Vedi scheda tecnica del prodotto cementizio

Condizioni di applicazione

Modalità di impiego Miscelare con la polvere prima di aggiungere l'acqua d'impasto.

Norme di sicurezza

Precauzioni Vedi scheda tecnica prodotto cementizio.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

Costruzioni

Sika Italia S.p.A
Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119
Stabilimento di Como:
Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =
Sede Certificata: Stabilimento di Como AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 14001:2004 =