

## Icoment® Spachtel

Stucco cementizio finissimo modificato con resine,  
per rasature turapori e sigillature rigide

### Indicazioni generali

**Descrizione** Icoment® Spachtel è un prodotto monocomponente pronto all'uso a base di miscele di cementi, resine sintetiche in dispersione e aggregati di finissima granulometria.

### Campi d'impiego

Icoment® Spachtel è particolarmente indicato per:

- rasature turapori per la cosmesi del calcestruzzo
- sigillature rigide di piccole fessure in facciata
- additivo migliorativo per il confezionamento di malte per piccole riparazioni

### Vantaggi

- Compatibilità cromatica con i substrati cementizi esistenti, grazie ai due colori disponibili.
- Eccellente adesione su supporti cementizi.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Sovraverniciabile con vernici protettive per facciate.
- Riempie ed occlude le cavità e porosità del supporto, senza fare spessore.

### Test

Consultare l'Ufficio Tecnico

### Caratteristiche

**Descrizione** Stucco morbido turapori

**Colori** Grigio cemento

**Confezioni** Imballi da 14 kg

**Pulizia degli attrezzi** Con acqua subito dopo il loro impiego

**Conservazione** Circa 1 anno. Immagazzinare al riparo dal gelo e dall'umidità; mantenere ben chiuse le confezioni.

### Dati tecnici

**Densità** 1,7 kg/L

**Temperatura di applicazione**

Non inferiore a + 5° C (temperatura dell'ambiente e del supporto)

**Condizioni di applicazione****Modalità di impiego***Preparazione del substrato*

Renderlo esente da impurità, parti staccate e sfarinanti, tracce di disarmanti e verniciature preesistenti.

Dovrà essere bagnato a rifiuto, evitando la formazione di ristagni d'acqua nelle porosità e cavità.

*Applicazione del prodotto*

Nel caso di porosità e imperfezioni di piccola superficie, il prodotto viene applicato tal quale.

Nel caso di difetti estetici di maggiore dimensione, il prodotto dovrà essere impiegato con aggiunta di cemento nelle seguenti proporzioni:

Icoment® Spachtel	1 parte in vol.
Acqua	0,5 parti in vol.
Cemento	1 parte in vol.

**Avvertenze**

Il prodotto non è idoneo al contatto permanente con acqua.

In questo caso impiegare: SikaTop®-121 New, SikaTop® Seal-107, Sikagard®-720 EpoCem®, Sika®Seal NT2.

Icoment® Spachtel è idoneo per la riparazione e regolarizzazione superficiale solo di limitate superfici.

Per la realizzazione di rivestimenti continui a piccolo spessore impiegare SikaTop® 121 New o Sika® MonoTop®-621 Evolution.

Dopo l'applicazione è opportuno ripassare le superfici trattate con pietra pomice per ottenere una migliore finitura ed uniformità del colore.

Icoment® Spachtel subito dopo l'essiccamento può essere sovraverniciato con normali vernici a base acqua.

Vernici contenenti solventi potranno essere applicate solo dopo circa 1-2 giorni.

**Norme di sicurezza****Precauzioni**

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

**Ecologia**

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

**Note legali**

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

**Sika Italia S.p.A**

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

**Stabilimento di Como:**

Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)  
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Sede Certificata: Stabilimento di Como  
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 14001:2004 =