



Nanoflex® Eco

Membrana minerale eco-compatibile per l'impermeabilizzazione flessibile ad elevata adesione e durabilità di sottofondi prima della posa con adesivi, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a ridotte emissioni di CO₂ e basse emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita.

Nanoflex® Eco sviluppa un impasto omogeneo fluido regolabile variando la quantità d'acqua per ottenere la migliore lavorabilità in relazione alle condizioni del cantiere garantendo la massima adesione del sistema incollato.



Plus Prodotto

- Pavimenti e pareti, interni, esterni
- Crack-Bridging Ability
- Specifico per la posa con adesivi linea H40® di ceramica, pietre naturali e mosaico vetroso
- Idoneo in sovrapposizione
- Resa superiore del 30% rispetto ai sistemi bicomponenti
- Sacco da 20 kg di carta con maniglia
- Tecnologia Nanotech a idrofobicità totale, elasticità permanente, alta stabilità chimica



GreenBuilding Rating

						Nanoflex® Eco <ul style="list-style-type: none"> • Categoria: Inorganici Minerali • Classe: Impermeabilizzanti Minerali • Rating: Eco 4
	✓		✓	✓	✓	
	Contenuto in minerali naturali 60%		Emissione di CO ₂ /kg 108 g	Basse emissioni VOC 490 µg/m ³	Riciclabile come inerte	

Kerakoll Waterstop System



KERAKOLL WATERSTOP SYSTEM è il marchio che contraddistingue i sistemi AquaExpert, l'avanguardia tecnica nei sistemi impermeabilizzanti di balconi, terrazzi e qualsiasi superficie prima della posa dei rivestimenti ceramici, pietre naturali e mosaico vetroso. AquaExpert garantisce la totale impermeabilità dei supporti e la più elevata compatibilità chimico/fisica con gli adesivi cementizi idonei per la successiva posa dei rivestimenti, producendo così una prolungata durabilità dell'intero sistema incollato.

La membrana eco-compatibile Nanoflex® Eco è utilizzata nei seguenti sistemi AquaExpert:

AQUAEXPERT 1 Sistema impermeabilizzante flessibile ad elevata adesione e durabilità superiore che garantisce la massima semplicità e velocità di applicazione specifico per balconi, terrazzi e superfici orizzontali esterne di piccole dimensioni che non prevedono giunti di dilatazione nel massetto da pavimentare con piastrelle ceramiche e pietre naturali. Garantisce l'impermeabilità senza l'impiego della rete di armatura.

AQUAEXPERT 2 Sistema impermeabilizzante flessibile ad elevata adesione e durabilità superiore che garantisce una maggiore resistenza agli sforzi di taglio specifico per balconi, terrazzi e superfici orizzontali esterne di qualsiasi dimensioni che prevedono giunti di dilatazione nel massetto da pavimentare con piastrelle ceramiche e pietre naturali.

Campi d'applicazione

Destinazione d'uso

Massetti minerali, massetti cementizi monolitici, pavimentazioni esistenti in ceramica, marmette, pietre naturali dimensionalmente stabili, ancorate al sottofondo e pulite, intonaci di cemento e malte cementizie, calcestruzzo stagionato.

Non utilizzare

Su fondi a base gesso o anidrite senza l'utilizzo dell'isolante di superficie eco-compatibile all'acqua Primer A Eco, su supporti in metallo o legno, su guaine bituminose, per impermeabilizzare superfici calpestabili e lasciate a vista, su coibentazioni a tetto rovescio realizzate con pannelli isolanti o massetti alleggeriti.

Indicazioni d'uso

Preparazione

Nanoflex® Eco si prepara in un recipiente pulito, versando circa $\frac{3}{4}$ dell'acqua necessaria. Introdurre gradualmente Nanoflex® Eco nel contenitore, amalgamando l'impasto con frusta a miscelazione dal basso verso l'alto e a basso numero di giri ($\approx 400/\text{min.}$). Aggiungere acqua fino ad ottenere un impasto della consistenza desiderata, omogeneo e privo di grumi. L'acqua indicata sulla confezione è indicativa. È possibile ottenere impasti a consistenza più o meno fluida in base all'applicazione da effettuare.

Applicazione

Nanoflex® Eco si applica con spatola americana sul fondo precedentemente preparato. Applicare la prima mano in spessore di circa 1-2 mm premendo per ottenere la massima adesione al sottofondo. A prodotto indurito, dopo aver rimosso l'eventuale condensa superficiale, applicare la seconda mano di Nanoflex® Eco. Realizzare uno spessore continuo ed uniforme di circa 2 – 3 mm a totale copertura del sottofondo. In caso di impermeabilizzazione con rete AquaStop AR1, inglobare la rete d'armatura nella prima mano di impermeabilizzante fresco premendo con la spatola. La successiva posa del rivestimento deve essere eseguita dopo almeno 24 ore dall'applicazione dell'ultima mano con adesivo minerale eco-compatibile della linea H40® Eco. In caso di basse temperature e umidità elevata è necessario prolungare i tempi di attesa per la posa. In caso di pioggia su prodotto non perfettamente indurito verificare attentamente l'idoneità al successivo ricoprimento.

Pulizia

La pulizia da residui di Nanoflex® Eco degli attrezzi si effettua con semplice acqua prima dell'indurimento del prodotto.

Voce di capitolato

Sistema AquaExpert 1

Impermeabilizzazione dei giunti parete-pavimento - Fornitura e posa in opera di nastro in polipropilene non tessuto alcali resistente impermeabile ad elevata adesione tipo AquaStop 70 da fissare con membrana minerale eco-compatibile monocomponente, GreenBuilding Rating Eco 4, tipo Nanoflex® Eco della Compagnia Kerakoll.

Impermeabilizzazione del sottofondo - Fornitura e posa in opera di membrana minerale eco-compatibile flessibile ad elevata adesione e durabilità di sottofondi prima della posa con adesivi di ceramica e pietre naturali, monocomponente a reologia variabile, GreenBuilding Rating Eco 4, tipo Nanoflex® Eco della Compagnia Kerakoll.

Sistema AquaExpert 2

Impermeabilizzazione dei giunti parete-pavimento e dei giunti di frazionamento-dilatazione - Fornitura e posa in opera di nastro impermeabile in polietilene rivestito da polipropilene non tessuto ad elevata adesione tipo AquaStop 100 da incollare adesivo minerale eco-compatibile tipo H40® Eco della Compagnia Kerakoll.

Impermeabilizzazione del sottofondo - Fornitura e posa in opera di membrana minerale eco-compatibile flessibile ad elevata adesione e durabilità di sottofondi prima della posa con adesivi di ceramica e pietre naturali, monocomponente a reologia variabile, GreenBuilding Rating Eco 4, tipo Nanoflex® Eco nel quale inglobare rete di armatura alcali resistente a maglia 10x10 mm tipo AquaStop AR1 della Compagnia Kerakoll.

Dati tecnici

Secondo Norma di
Qualità Kerakoll

Aspetto	premiscelato impermeabilizzante grigio chiaro	
Massa volumica apparente	1 kg/dm ³	
Natura mineralogica inerte	silicatica – carbonatica cristallina	
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto	
Confezione	sacchi 20 kg con maniglia	
Acqua d'impasto	≈ 5 – 6 ℓ / 1 sacco 20 kg	
Viscosità helipath	≈ 60000 mPas · sec	
Peso specifico impasto	≈ 1,5 kg/dm ³	UNI 7121
Durata dell'impasto (pot life)	≥ 1 h	
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C	
Spessore minimo totale	≥ 2 mm	
Spessore max realizzabile per strato	≤ 1,5 mm	
Tempo di attesa fra 1 ^a e 2 ^a mano	≤ 24 h	
Tempo di attesa per posa rivestimento*	≥ 24 h	
Messa in servizio	≈ 7 gg / ≈ 14 gg (acqua permanente)	
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +90 °C	
Resa	≈ 1,15 kg/m ² per mm di spessore	

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

(*) Spessore e condizioni climatiche possono allungare, anche notevolmente, questi tempi.

Performance High-Tech

Adesione iniziale	≥ 2 N/mm ²	EN 14891-A.6.2
Adesione con piastrella di grès a 28 gg	≥ 1,5 N/mm ²	EN 14891-A.6.2
Adesione iniziale dopo contatto con acqua	≥ 0,8 N/mm ²	EN 14891-A.6.3
Adesione iniziale dopo azione del calore	≥ 2 N/mm ²	EN 14891-A.6.5
Adesione iniziale dopo cicli gelo-disgelo	≥ 1 N/mm ²	EN 14891-A.6.6
Adesione iniziale dopo contatto con acqua di calce	≥ 1 N/mm ²	EN 14891-A.6.9
Resistenza ai solfati (penetrazione)	0 mm	
Resistenza ai cloruri (penetrazione)	0 mm	UNI 7928
Impermeabilità all'acqua	0 mm	EN 14891-A.7
Allungamento a rottura a 28 gg	≥ 20%	DIN 53504
Crack-Bridging in condizioni standard	≥ 0,9 mm	EN 14891-A.8.1
Crack-Bridging a 28 gg all'acqua	≥ 1,1 mm	ASTM C 1305
Contenimento acqua potabile	idoneo	Cert. ARPA 016824/06/RE
Conformità	EC 2 GEV- EMICODE	Cert. GEV 2353/11.01.02
	EN 14891	

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% di umidità relativa ed assenza di ventilazione.

Avvertenze

- **Prodotto per uso professionale**
- i dettagli tecnologici e applicativi dei sistemi sono riportati nelle Guide Tecniche AquaExpert
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Le presenti informazioni sono aggiornate ad Agosto 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com