

Separol®-LE Plus

Disarmante per casseforme in legno di vario tipo

Indicazioni generali

Descrizione Separol®-LE Plus è un formulato a base sintetica esente da oli minerali e solventi per il trattamento disarmante di casseforme in legno di vario tipo, da diluire in acqua fredda in rapporto volumetrico fino a 1 : 20, formando un liquido lattiginoso e fluido applicabile a spruzzo.

Campi di impiego Separol®-LE Plus è adatto per il trattamento di qualsiasi tipo di cassaforma in legno o in compensato.

Vantaggi

- Agevole disarmo della cassaforma
- Ottima finitura superficiale dei manufatti con assenza di macchie e riduzione delle bolle
- Facilmente emulsionabile in acqua
- Preserva le casseforme in legno o in compensato da un precoce invecchiamento impedendo la formazione di incrostazioni
- Aumenta la durabilità dei pannelli
- Le superfici disarmate risultano esenti da residui antiadesivi

Test Consultare l'Ufficio Tecnico

Caratteristiche

Base chimica sintetica (alchilarilderivati) contenente opportuni additivi di origine naturale

Aspetto liquido

Colore giallo

Tipo Olio emulsionabile

Durata di conservazione Il prodotto concentrato originale può essere conservato 9 mesi a temperature comprese tra - 5°C e +50°C senza che si verifichino alterazioni e separazioni. Dopo la preparazione deve essere conservato ad una temperatura superiore a 0°C.

Confezioni Fusto in metallo da 210 L.
megacupac da 1000 L

Dati tecnici

Densità circa 0,89 kg/L

Resa 50 ÷ 90 mq/L su tavolame nuovo;
100 ÷ 200 mq/L su tavolame vecchio;
i valori variano in base all'assorbimento del sottofondo.

Inflammabilità P.M. superiore a 170°C.

Condizioni di applicazione

Modalità di impiego

Preparazione

Porre in un recipiente ben pulito fino a 20 parti in volume di acqua e aggiungere gradualmente una parte in volume di Separol®-LE Plus mescolando con cura in modo da ottenere una miscela omogenea esente da grumi. Per tavolame nuovo o molto assorbente è consigliabile utilizzare una emulsione costituita da un rapporto volumetrico Separol®-LE Plus: acqua = 1:10.

Applicazione

Procedere a un'ulteriore miscelazione subito prima dell'applicazione, che può essere effettuata con pennello o pompa a zaino.

Applicare il prodotto a spruzzo o a pennello.

Le migliori rese si ottengono utilizzando ugelli atomizzatori per liquidi a bassa viscosità e per pressioni superiori a 4 Atm. Utilizzato tal quale e applicato a pennello o a rullo su casseforme in metallo produce un forte ritardo nella boiaccia cementizia di superficie per uno spessore di circa 2 mm.

Avvertenze

- L'emulsione si conserva diversi giorni a condizione che venga coperta per evitare l'evaporazione dell'acqua e la sedimentazione dell'olio.
- Miscelare l'emulsione prima di ogni impiego
- Applicare Separol®-LE Plus su superfici pulite ed esenti da grassi
- Il prodotto emulsionato teme il gelo
- Eliminare eventuali eccessi di prodotto depositatisi sulle casseforme.

Misure di sicurezza

Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

Stabilimento di Como:

Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Sede Certificata: Stabilimento di Como
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =