Slc® Eco Aqua-Pur HPX

Acqua-vernice eco-compatibile per il trattamento di parquet, ideale nel GreenBuilding. Bicomponente, a ridotto contenuto di solventi, rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

Slc® Eco Aqua-Pur HPX valorizza la naturalezza del legno e garantisce altissimi livelli di protezione dall'usura e dall'abrasione ai pavimenti in legno sottoposti anche a traffico pedonale estremo.

Plus Prodotto

- Tecnologia HP per garantire alta protezione ed elevata resistenza all'usura e all'abrasione
- Idonea per pavimenti in legno di qualsiasi essenza sottoposti a traffico pedonale estremo
- Valorizza il colore naturale e le venature del legno
- Conforme alla Direttiva 2004/42/CE

GreenBuilding Rating

	VOC Low Emission	Water Based	SLV REDUCED Solvent ≤ 80 g/kg	Low Ecological Impact	Health Care
eco4		✓	✓	✓	✓
		Formulato a base acqua	Ridotto contenuto di solventi 70 g/kg	Nessuna etichettatura di rischio ambientale*	Non tossico o non pericoloso

* In deroga al GreenBuilding Rating in quanto a bassissime potenzialità di rischio

Slc® Eco Aqua-Pur HPX

- Categoria: Organici Fluidi
- Classe: Vernici Organiche Fluide per Parquet
- Rating: Eco 4

Campi d'applicazione

Destinazione d'uso
Finitura ad alta protezione ed elevata resistenza all'usura e all'abrasione di:
- pavimenti in legno tradizionali
- pavimenti in legno prelevigati
- pavimenti in legno da ripristinare
- pavimenti in bambù

Pavimenti in legno interni in ambienti ad uso civile e commerciale.

Non utilizzare
In esterno; su pavimenti in legno sottoposti a prolungato o costante contatto con acqua.

Indicazioni d'uso

Preparazione dei supporti
Levigare il parquet per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici. Applicare Slc® Eco Aqua-Pur Flex (secondo le indicazioni fornite dalla scheda tecnica) per stuccare le fessure e le irregolarità e/o per uniformare la superficie ed omogeneizzarne l'assorbimento. Dopo ≈ 1-2 ore carteggiare con Slc® Durasoft System (Duragrip 120) o con disco di rete abrasiva Slc® Carbodur SIC 120. Prima dell'applicazione di Slc® Eco Aqua-Pur HPX aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura ed eliminare eventuali residui con panno antistatico Slc® Pulex. L'umidità del legno deve essere compresa tra 9% e 11%. In caso di pavimenti in legno di rovere, pavimenti riscaldanti, pavimenti da ripristinare, legni secchi, alta temperatura ambientale, si consiglia di applicare Slc® Eco Aqua-Pur Basic.

Slc® Eco Aqua-Pur HPX Code: SLC113 2010/08

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

Indicazioni d'uso

Preparazione
Agitare la parte A prima dell'uso, inserire il sottotappo filtrante e versarla nell'apposita vaschetta opportunamente predisposta. Rimuovere il sottotappo filtrante prima di richiudere la tanica. Aggiungere l'induritore a filo sotto agitazione nel rapporto Parte A : Parte B = 10 : 1 e mescolare bene fino a omogeneizzazione totale. Diluire al 5-10% con acqua pulita e mescolare nuovamente. Lasciare riposare 10 minuti prima di procedere con l'applicazione.

Applicazione
Applicare Slc® Eco Aqua-Pur HPX con Slc® Roller Plus in due o tre mani da ≈ 80-100 ml/m^2 per mano, in funzione della finitura al tatto desiderata.
Applicazione in due mani - finitura al tatto Effetto Classico: applicare Slc® Eco Aqua-Pur HPX o Slc® Eco Aqua-Pur Basic quando prescritto; dopo ≈ 8 ore carteggiare con Slc® Durasoft System (Duragrip 220) o con disco di rete abrasiva Slc® Carbodur SIC 220; aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura, eliminare eventuali residui con panno antistatico Slc® Pulex ed applicare la seconda mano di Slc® Eco Aqua-Pur HPX.
Applicazione in tre mani - finitura al tatto Effetto seta: applicare Slc® Eco Aqua-Pur HPX o Slc® Eco Aqua-Pur Basic quando prescritto; appena il pavimento risulta pedonabile e comunque non oltre le 3 ore applicare la seconda mano di Slc® Eco Aqua-Pur HPX. Dopo ≈ 10-12 ore carteggiare con Slc® Durasoft System (Duragrip 220) o con disco di rete abrasiva Slc® Carbodur SIC 220, aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura ed eliminare eventuali residui con panno antistatico Slc® Pulex ed applicare la terza mano di Slc® Eco Aqua-Pur Hpx.

Pulizia
La pulizia degli attrezzi e dei residui di Slc® Eco Aqua-Pur HPX si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

Altre indicazioni

Prima dell'uso fare ambientare il prodotto alla temperatura dei locali
Utilizzare contenitori e attrezzi puliti
Ogni tanica una volta aperta deve essere terminata nel tempo più breve possibile
Per una finitura omogenea applicare spessori uniformi e rispettare le quantità consigliate
Applicare sempre Slc® Eco Aqua-Pur Flex prima dell'applicazione di Slc® Eco Aqua-Pur Hpx
Nel caso di legni particolarmente assorbenti può essere necessario per ottenere una finitura uniforme effettuare un'applicazione in tre mani indipendentemente dalla finitura al tatto desiderata.
Manutenzione del Parquet: i pavimenti di legno verniciati devono essere periodicamente curati. Per la pulizia utilizzare il detergente neutro Slc® Eco Silopark. Per la manutenzione periodica e straordinaria utilizzare Slc® Eco Silolux o Slc® Eco Silowax in funzione delle condizioni di impiego.

Voce di capitolato

La finitura ad alta protezione ed elevata resistenza all'usura e all'abrasione del pavimento in legno, sarà realizzata con acqua-vernice eco-compatibile bicomponente a Tecnologia HP - High Protection, conforme alla Direttiva 2004/42/CE, GreenBuilding Rating ECO 4, tipo Slc® Eco Aqua-Pur HPX della Compagnia Kerakoll, applicata a rullo in due o tre mani da ≈ 80-100 ml/m^2 per mano.

Slc® Eco Aqua-Pur HPX Code: SLC113 2010/08

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

Dati tecnici
Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto:	
- parte A	liquido traslucido biancastro
- parte B	liquido trasparente
Confezione	parte A tanica 5 ℓ / parte B bottiglia 0,5 ℓ
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Rapporto di catalisi	parte A : parte B = 10 : 1
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Grado di brillantezza	lucida ≈ 85 gloss / satinata ≈ 40 gloss
	opaca ≈ 20 gloss / extra-opaca ≈ 10 gloss
Tempo di utilizzo della miscela (pot life)	≈ 2 – 3 h dalla miscelazione
Fuori polvere	≈ 30 min.
Tempo di attesa:	
- per la sovrapplicazione	≈ 10 – 12 h previa carteggiatura
- per traffico leggero	≈ 24 – 36 h
- per traffico normale/intenso	≈ 7 – 10 gg
Resa (2 - 3 mani)	≈ 80 – 100 ml/m² per mano

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del supporto.

Avvertenze

- **Prodotto per uso professionale**
- verificare la compatibilità (colorazione, contenuto di olii, resine o altre sostanze) con legni non conosciuti
- eliminare completamente tutti i residui di precedenti trattamenti per ottenere una finitura uniforme
- verificare sempre la temperatura ambientale e l'umidità del legno
- proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 3 ore
- non utilizzare lotti di prodotto diversi nello stesso ambiente o in ambienti adiacenti
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Slc° Eco Aqua-Pur HPX Code: SLC113 2010/08

Le presenti informazioni sono aggiornate ad Agosto 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com
KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito.
La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

Kerakoll S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com